

BOLIX BIK

silikónový impregnačný prípravok



POUŽITIE:

Prípravok na vertikálnu ako aj horizontálnu impregnáciu. Slúži na impregnáciu minerálnych omietok a vonkajších kamenných obkladov (pieskovca), a taktiež tehlových a betónových murív a škár. Obzvlášť odporúčaný na impregnáciu v miestach, vystavených dočasnému zavlhnutiu, napr. dažďu. Vďaka svojej vysokej hydrofóbnosti prípravok zabezpečuje impregnovaný povrch pred škodlivým účinkom vlhkosti v podobe prenikajúcej dažďovej vody. Obmedzuje možnosť vzniku flakov a soľných výkvetov. Najlepši hydrofóbny efekt získavame na veľmi savých podkladoch. Prípravok nemení farbu impregnovaného povrchu.

PRÍPRAVA PODKLADU:

Podklad by mal byť nosný, rovný a suchý, nepopraskaný, očistený od antiadhezívnych povlakov (ako sú: nečistoty, mastnota, prach a bitumeny) a zbavený biologickej a chemickej agresivity. Znečistenia a vrstvy so slabou príľnavosťou treba odstrániť.

PRÍPRAVA VÝROBKU:

Pred použitím vymiešať, až kým sa nedosiahne jednoliaty vzhľad.

POUŽITIE VÝROBKU:

Prípravok nanášať na pripravený podklad štetcom valčekom alebo striekaním. Pri impregnácii veľmi savých povrchov odporúčame nanesenie dvoch vrstiev prípravku. Druhú vrstvu nanášame pred úplným vyschnutím predchádzajúcej vrstvy. Po úplnom vyschnutí prípravku môžu nastať ťažkosti s nanesením nasledujúcich vrstiev. Čas schnutia prípravku použitého na podklad je od 2 do 6 h v optimálnych podmienkach (pri teplote vzduchu 20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 60%). Úplnú hydrofóbnosť impregnovaný povrch získava po 5-7 dňoch od nanesenia prípravku.

POKYNY PRI PREVEDENÍ:

Prípravok je po zaschnutí bezfarebný a nemení odtieň zabezpečovaného podkladu. Nanášame ho mokré na mokré až k dobrému zvlhčeniu podkladu. Prípravok je možné používať na novovytvorených minerálnych podkladoch (betónové podklady) až po uplynutí min. 3÷4 týždňového obdobia dozrievania podkladu. Nariadenie sa týmto pokynom môže spôsobiť stratu jeho vlastností. Proces impregnácie povrchu v exteriéri budovy by mal prebiehať pri nedaždovom počasí pri teplote vzduchu od +5°C do +25°C. Impregnačný prípravok treba nanášať na podkladoch s teplotou od +5°C do +25°C. Čerstvo naimpregnované povrchy chrániť pred atmosférickými zrážkami do času úplného vyschnutia prípravku min. po dobu 4 h. Prípravok nepoužívame na nesavých povrchoch. Po ukončení impregnácie treba nástroje a ruky umyť pod tečúcou vodou, majúť na pamäti, že po vyschnutí prípravku je čistenie sťažené.

BEZPEČNOSTNÉ PROSTRIEDKY:

Počas nanášania prípravku treba chrániť oči a pokožku. V prípade priameho kontaktu s očami ich treba opláchnuť veľkým množstvom vody a skontaktovať sa s lekárom.

POTREBNÉ NÁRADIE:

Miešačka alebo nízkootáčková vŕtačka (400÷500 ot/min) s košíkovým alebo krídelkovým nadstavcom na miešanie farieb, štetec, maliarsky valček alebo striekacia pištoľ.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Čas schnutia jednej vrstvy: od 2 do 6 h

Technické údaje a vlastnosti produktu:

Konzistencia: tekutina

Farba: mliečna

Objemová hmotnosť: ok. 1,00 kg/dm³

Spotreba pri jednorazovom penetrovaní podkladu je ok. 0,10÷0,20 kg/m². Za účelom presného určenia spotreby výrobku sa odporúča prevedenie skúšok na danom podklade.

Úžitkové parametre prípravku:

Teplota použitia:

od +5°C do +25°C

Teplota podkladu:

od +5°C do +25°C

ZLOŽENIE:

Od výroby pripravený prípravok je tekutina mliečnej farby a slabého zápachu, skladá sa z vodou riediteľných silikónových disperzií a modifikujúcich látok.

Máš otázku?

Zavolať
+421 911 856 104
Napísať
servis@bolix.sk

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec

Nájdí nás:

www.bolix.sk

BOLIX S.A. garantuje správnú kvalitu výrobku, ale nemá vplyv na typ a spôsob jeho použitia. BOLIX nenesie zodpovednosť za prácu Projektanta a Zhotoviteľa. Všetky informácie boli uvedené v dobrej viere v súlade s najnovšími poznatkami a technikami. Nenahradza to však odbornú prípravu Projektanta a Zhotoviteľa a neoslobodzuje ich od dodržiavania stavebných postupov a BOZP. V prípade pochybností je potrebné vykonať príslušné skúšky alebo sa skontaktovať s Oddelením technickej podpory zákazníkov BOLIX. Vydanim tohto technického listu strácajú platnosť všetky jeho predtým vydané.

BOLIX®